

Förslag till kvantitativ bestämning av fosfor på vätgasbildande metaller me...

Ericsson, Irenes Antipas

46 L a Br.



National Library
of Sweden

Förslag till kvantitativ bestämning av fosfor på vätgasbildande metaller medelst användande av arsenikvätemetoden.

Av Antipas Eriesson.

Uti Svensk farmaceutisk tidskrift n:o 30, 1913 framhöll jag, att med arsenikvätemetoden kunde små mängder fosfor kvalitativt påvisas, samt meddelade också, att den med lätthet övergick till fosfin, som fullständigt sönderdelades av silverniträt.

Med zink och klorvätesyra bildar fosfor, som bekant, gasformigt fosforväte (fosfin) enligt formelen: $P^4 + 6 H^2 = 4 PH^3$, och då detta får inverka på silverniträt, erhålles fosforsilver:



Frånskiljes och upplöses detta senare i salpetersyra, kan fosforhalten indirekt bestämmas på sådant sätt, att det upplösta silvret bestämmes enligt Volhards metod. Det vid titreringen åtgångna antalet kbcm. $\frac{N}{10}$ ammoniumrodanid multipliceras, efter korrektionsavdrag vid närvaro



av arsenik,¹ med faktorn 0,001033 (tredjedelen av P:s ekvivalentvikt), varigenom fosformängden erhålles, uttryckt i gram.

Vid bestämning av gul fosfor användes ren zink (minst 25 gm) och klorvätesyra (15 %). Gasutvecklingen bör vara livlig (vattenbad, Pt Cl⁴ och Fe Cl³) under minst 5 min., innan fosforlösningen tillsättes genom separertratten och nedsköljes med HCl. Under de första 10 min. övergår större delen av fosfor; efter ytterligare 10 min. provas gasen på PH³. Blir Ag-papperet svart på 30 sek., fortsättes gasutvecklingen; svagt grå färg på papperet på nämnda tid inverkar föga på slutresultatet.

Vid bestämning av fosforhalten uti järn och magnesium upplöses fullständigt den avvägda metallen, men vid zink avbrytes gasutvecklingen efter viss tid och det olösta väges och frånräknas. För att gasutvecklingen från Mg ej må bli för våldsam, införs uti gasutvecklingsflaskan ca 25 å 30 kbcm. vatten tillsammans med metallen, var- efter syran tillsättes i små portioner.

Fosforväte från nämnda metaller uppfångas uti ett kondensationsrör, som innehåller 5 å 10 kbcm $\frac{N}{10}$ silverniträt, då Ag³P bildas. Denna

Vid kontrollering av ovannämnda metod med zink och gul fosfor har visat sig, att, då fosfor avväges i bitar och hålles smält, fosforvätebildning sker trögt och lämnar ojämna resultat; sedan emellertid det lyckats mig få ett lösningsmedel för fosfor uti konc. ättiksyra,² ha utförda försök visat väl överensstämmande resultat. Med vätgas från järn och magnesium övergår ingen fri fosfor; om däremot fosfor är kemiskt bunden vid metallen, kan den kvantitativt bestämmas.

Utförandet överensstämmer till väsentliga delar, med vad som är angivet vid kvantitativ bestämning av arsenik. (Sv. farm. tidskrift n:o 29 1914).

¹ Då arsenik är närvarande, avskiljes en motsvarande mängd silver, varmed fosforsilvret uppblandas, och titreringsresultatet blir missvisande. Är arsenikhalten under 0,1 mgm, blir silverb mängden så ringa att korrektionstal är obehövt. Enligt reaktionsformelen: $AsH^3 + 6 Ag NO^3 + 3 H^2O = 6 Ag + 6 HNO^3 + H^3AsO^3$ avskiljas för 1 mgm arseniksyrlighet 5 mgm Ag eller för 1 mgm As (metall) 8,6 mgm Ag (= 13,58 mgm Ag NO³). Korrektionstalen skulle således bliva för:

1,0 mgm As (= 8,6 mgm Ag)	= 0,8 kbcm $\frac{N}{10}$ ammoniumrodanid.
0,9 » »	= 0,7 » »
0,8 » »	= 0,65 » »
0,7 » »	= 0,55 » »
0,6 » »	= 0,50 » »
0,5 » »	= 0,40 » »
0,4 » »	= 0,30 » »
0,3 » »	= 0,25 » »
0,2 » »	= 0,15 » »
0,1 » »	= 0,10 » »

Frånvaron av antimon, som även med sin närvaro verkar störande på resultatet, konstateras med kvicksilverkloridpapper (Sb svart, As och P gult).

² Jag använde mig av en lösning utav 10 mgm P uti 10 kbcm ättiksyra (96 %); lösningen bör vara nyberedd, ty vid prövning efter 5 dygn hade P-halten nedgått till hälften, och efter 12 dygn kunde endast $\frac{1}{10}$ -del av den tillsatta fosformängden påvisas.



fosforsilverfällning tages *genast*¹ på filtrum,² kondensationsröret urspolas flera gånger med destillerat vatten, varmed fällningen avtvättas, tills filtratet är fritt från silvernitrat. Tratten med nämnda fällning ställes över en bägare; sedan kondensationsröret, på vars väggar finnes mer och mindre kvarsittande Ag^3P , blivit ursköljt med varm konc. salpetersyra (ca 60 % -ig), slås nämnda syra över fällningen, så att allt fosforsilver blir upplöst. Rör och filtrat avtvättas med en lämplig mängd vatten, och allt upptages i ovannämnda bägare, till vilken sättes 1 kbcm järnalunlösning, varefter titrering sker med $\frac{\text{N}}{10}$ ammoniumrodanid, då åtgångna kbcm, multiplicerade med 0,001033, tillkännager fosforhalten i gram.

Tabell 1.

Gul fosfor, överförd med vätgas från ren zink till silverlösning; fosfor uti fosforsilverret beräknades indirekt genom titrering av silverret.

Material	Tillsatt P Mgm	Funnen P Mgm	Differ. Mgm	A n m.
Gul fosfor: i bitar.....	9,4	7,2	— 2,2	} Urval av flera försök, med större o. mindre differ.
» » d:o	4,2	3,9	— 0,3	
» » upplöst	0,95	0,9297	— 0,02	
» » d:o	1,425	1,8945	— 0,03 = 2,1 %	} Lösningarna, <i>nyberedda</i> , innehöllo 9,5 o. 4,4 mgm P uti 10 kbcm 96 % -ig ättiksyra. Proven utförda i den ordning de meddelas, således ej utvalda bland flera försök.
» » d:o	1,90	1,872	— 0,028 = 2,1 %	
» » d:o	0,44	0,418	— 0,027 = 1,5 %	
» » d:o	0,88	0,861	— 0,019 = 6,0 %	
			— 0,019 = 2,1 %	
			— 0,019 = 2,1 %	

Tabell 2.

Analysresultat över utförda bestämningar av P, As och S, då de förekomma kemiskt bundna uti olika slag av järn.

Material	Resultat	Omräknade för prov på 100 gm	Material	Resultat	Omräknade för prov på 100 gm
Ferr. pulv. gm 2,0	a. 0,46 mgm P	= 0,023 gm	Smidesjärn gm 2,8 (Nubb)	a. 1,960 mgm P	= 0,070 gm
	b. 0,028 » As	= 0,0019 »		b. 0,015 » As	= 0,0005 »
	c. 0,68 » H^2S	= 0,034 »		c. 0,170 » H^2S	= 0,006 »
				d. 2,770 » Fe	= 99,00 »

¹ Om Ag^3P (svart till färgen) förvaras några timmar i Ag -lösningen efter slutad gasutveckling, antar det ljus färg, beroende på den NO^3 , som bildas under operationen. För att neutralisera denna syra har jag till Ag -lösningen tillsatt 10 ctm natriumacetat.

² Då anledning finnes att utföra As-bestämning, tillvaratages det här först genomgående filtratet (ca 15 à 20 kbcm) och behandlas på sätt som anförts vid kvantitativt bestämmande av arsenik, infört i ovannämnda tidskrift 1914.

Material	Resultat	Omräk- nade för prov på 100 gm	Material	Resultat	Omräk- nade för prov på 100 gm
Ferr. pulv. gm. 2,0	d. 1,96 gm Fe	= 98,00 gm			
Ferr. pulv. gm 2,5	a. 0,40 mgm P b. 0,026 » As c. 0,93 » H ² S d. 2,45 gm Fe	= 0,0184 » = 0,0010 » = 0,037 » = 98,00 »	Smidesjärn gm 4,65 (ny- köpt nubbs)	a. 2,48 mgm P b. — — c. 0,595 mgm H ² S d. 4,62 gm Fe	= 0,053 » — — = 0,013 » = 99,30 »
Ferr. pulv. gm 3,0	a. 0,775 mgm P b. 0,038 » As c. 0,68 » H ² S d. 2,968 gm Fe	= 0,0288 » = 0,0013 » = 0,023 » = 98,90 »	Smidesjärn gm 4,60 (ny- köpt nubbs)	a. 2,270 mgm P b. 0,025 » As c. 0,850 » H ² S d. 4,55 gm Fe	= 0,0493 » = 0,0005 » = 0,0185 » = 98,92 »
Ferr. reduct gm 2,0 (Merck)	a. 0,00 mgm P b. 0,038 » As c. 0,00 » H ² S d. 1,914 gm Fe	— — = 0,0019 » — — = 95,90 »	Tackjärn gm 3,0 (Gjutjärn, borrspån)	a. 1,033 mgm P b. 0,030 » As c. 0,680 » H ² S d. 2,632 gm Fe	= 0,0344 » = 0,0010 » = 0,0230 » = 87,70 »
Ferr. reduct. gm 2,0 (apot. vara, äldre)	a. 0,00 mgm P b. 0,03 » As c. 0,085 » H ² S d. 1,904 gm Fe	— — = 0,0015 » = 0,0043 » = 95,20 »	Tackjärn gm 3,0 (Gjutjärn, borrspån)	a. 0,930 mgm P b. 0,0263 » As c. 0,680 » H ² S d. 2,590 gm Fe	= 0,0310 » = 0,00087 » = 0,0227 » = 86,30 »
Smidesjärn gm 9,3 (nubb)	a. 5,40 mgm P b. 0,038 » As c. 1,40 » H ² S d. 9,250 gm Fe	= 0,058 » = 0,004 » = 0,015 » = 99,4 »	Tackjärn gm 6,0 (Gjutjärn, borrspån)	a. 2,00 mgm P b. 0,03 » As c. 1,28 » H ² S d. 5,25 gm Fe	= 0,0330 » = 0,0005 » = 0,0213 » = 87,50 »
Smidesjärn gm 4,25	a. 2,680 mgm P b. 0,0225 » As c. 0,850 » H ² S d. 4,240 gm Fe	= 0,063 » = 0,005 » = 0,020 » = 99,60 »			

De å förestående tabell upptagna kvantitativa bestämmingar, som äro utförda på samma uppvägd järnkvantitet, tillkännagiva

a) Fosforbestämning enligt föreslagen metod,
b) Arsenikbestämning enligt förut angiven metod,
c) Svavelvätebestämning. Enligt not 3 uppfångas H²S uti utsp. natronlut. Denna lut surgöres med ättiksyra och överföres efter ut spädning uti en kolv, som innehåller en à 2 kbcm $\frac{N}{10}$ jod, utspädd med vatten. Titreringen utföres på vanligt sätt för bestämning av H²S.

d) Järnbestämning. Då gasutvecklingen upphört eller avbrytes, utestänges luften medelst klämmare på den kautschukslang, som förenar gasutvecklingskolven med apparaten. Sedan järnklorurlösningen hastigt överförts uti en mätkolv och en viss kvantitet därav uppmäts och blivit lämpligt utspädd samt försatt med svavelsyra och manganosalt-lösning, titreras den med KMnO⁴.

Skall svavel eller svavelväte också bestämmas, tillfogas apparaten ett Pelegots-rör, med c:a 5 kbcm utsp. natronlut, före kondensationsröret, så att gasen först får genomlöpa luten. För att kontrollera om luten upptager allt H²S införes blyacetatbomull uti kondensationsrörets övre del, där gasen utströmmar ur Pelegotsröret.

Tabell 3.

Analysresultat över utförda bestämningar av P, As, S och Fe, då de förekomma kemiskt bundna uti zink.

Material	Resultat	Omräk- nade för prov på 100 gm	Material	Resultat	Omräk- nade för prov på 100 gm
Zink gm 8,9 (Rå zink, plattor)	Mgm a. 0,310 P b. 0,067 As	= 0,0035 gm = 0,00076 »	D:o gm 12,5	b. 0,037 As c. 0,000 H ² S d. 42,00 Fe	= 0,0003 gm. = — —
D:o gm 11,2	a. 0,310 P b. 0,060 As c. 0,170 H ² S d. 47,600 Fe	= 0,00277 » = 0,00053 » = 0,0015 » = 0,4250 »	Zinkpulver gm 10,— (reagenset)	a. 0,00 P. b. 0,038 As c. 0 00 H ² S d. 33,60 Fe	= 0,336 » — — — = 0,00033 » — — —
D:o gm 12,5	a. 0,360 P	= 0,0029 »			= 0,336

Tabell 4.

Analysresultat på de gasväteföreningar, som bildas, då magnesium upplöses i syror.

Material	Resultat	Omräk- nade för prov på 100 gm	Material	Resultat	Omräk- nade för prov på 100 gm
	Mgm			Mgm	
Mg: Blixt- pulver 3,0	Gm a. 1. 0,413 P a. 2. 0,103 P! b. 0,00 As	= 0,0137 gm = 0,0034 » — —	Mg: Grov tråd 3,0	Gm d. 0,000 Fe a. 1. 1,085 P a. 2. 0,775 P!	— — = 0,036 » = 0,026 »
Band 2,0	a. 1. 0,252 P a. 2. 0,134 P! b. 0,015 As	= 0,0126 » = 0,0067 » = 0,00075 »	D:o Grov tråd 3,0	a. 1. 1,136 P a. 2. 0,723 P! b. 0,037 As	= 0,038 » = 0,024 » = 0,0013 »
Grov tråd, 4/mm. 3,0 (Merck.)	a. 1. 1,136 P a. 2. 0,568 P! b. 0,026 As c. 0,000 H ² S	= 0,038 » = 0,019 » = 0,0009 » — —	Kub 3,0 (Merck.)	a. 1. 0,980 P a. 2. 0,410 P! b. 0,011 As	= 0,032 » = 0,014 » = 0,0004 »

Då fosforhalten i Mg skulle bestämmas, visade det sig, att endast något mer än hälften av gasen sönderdelas av svag silverlösning ($\frac{N}{10}$), då Ag³P bildas, och av detta Ag³P har fosforhalten beräknats och införts bland utförda analyser under a. 1.

Den återstående osönderdelade gasen, som visade sig oberörd av både svag och stark silverlösning, skiljer sig även från övriga väteföreningar genom följande reaktioner:

Då denna gas, vid användandet av »röret med den flyttbara proppen»¹, kommer i beröring med silvernitrat (papper eller bom-


¹ »Röret med den flyttbara proppen» är beskrivet uti Sv. farm. tidskrift 1913, n:o 27 i och för påvisande av As medelst Hagers och Flückigers metoder. Vid kvantitativa bestämningar är det nödvändigt att hava reda på om den bortgående gasen, sedan den genomslutit Ag-lösningen, innehåller väteföreningar (H³As, H³P eller H³Sb) eller om dessa föreningar ännu fortfarande bildas uti gasutvecklings-

ull), färgas dessa, efter c:a 5 min., rostbruna, då istället övriga väteföreningar, med As, Sb, P och S (papperet eller bomullen) anta svart färg. Användes i stället HgCl^2 -papper eller bomull, förbli dessa av ifrågavarande gas oförändrade till färgen, då däremot de gulfärgas av AsH^3 och PH^3 och med SbH^3 anta svart färg. För gasen genomströmma sur, varm KMnO^4 -lösning, förändras den ej, utan färgar fortfarande silvernitratt-papperet rostbrunt, då i stället ovannämnda väteföreningar lämna nämnda papper oförändrat, d. v. s. väteföreningarna äro sönderdelade, så att ren vätgas avgår.

Jag har emellertid, för att få mängden på den obekanta gasen något så när bestämd i proportion till fosforvätet, uppfångat på bomull den rostbruna silverföreningen, vilken sedan behandlats och beräknats såsom fosforsilver; resultatet har införts under a. 2. såsom P¹.

För att uppfånga nämnda gas har jag infört bomull, som blivit väl fuktad eller indränkt med silvernitratt (1 + 19), uti ett U-rör, vilket tillfogats apparaten efter kondensationsröret. Efter slutad gasutveckling överföres all använd bomull uti en tratt, och sedan bomullen genom tvättning blivit befriad från silverlösningen och övergjutits med uppvärmd konc. salpetersyra (60-%-ig), behandlas filtratet på sätt som är anført vid bestämning av fosfor.

kärlet. Den använda metoden går ut på, att minsta mängd gas, under kortaste tid, kan tydligt påvisas. Detta kan ske därigenom att gasen medelst tryck pressas genom, tunt rent filtrerpapper, som nyss förut blivit fuktat med AgNO^3 - eller HgCl^2 -lösning. Härför har använts ett kort glaströr (c:a 6 à 7 ctm) med 10 mm. inre lopp. Uti detta rör inpassas en *genomborrad* propp (kork, helst kautschuk), som någorlunda trögt kan skjutas fram och åter i röret. Mot ändan av denna propp läggas först 2:ne perforerade (minska gasmotståndet) läskappersskivor och på dem den indränkta filtrerpappersskivan. Dessa skivor äro av 10 mm. diameter (= rörets lumen), utstampade medelst stamp eller korkborr. Detta rör med sin flyttbara propp och pappersskivor anbringas vid apparaten medelst ett vinkelböjt glaströr, på vars ena ända påträdes en propp, så att det vida röret kan påfästas, varefter den flyttbara proppen framskjutes dikt mot rörspetsen, som bör vara fri c:a 5 mm. Då prov med bomull skall utföras, utskjutes proppen ur röret och den indränkta bomullen inskjutes löst mot nämnda rörspets.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.