


[Rekommendationer]

Kafveltorps aktiebolag

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden



KAFVELTORPS AKTIEBOLAG,

ADRESS:

KOPPARBERG,

TILLVERKAR OCH FÖRSÄLJER

GARKOPPAR OCH RAFFINADBLY

AF

BÄSTA OCH RENASTE BESKAFFENHET,

ENLIGT OMSTÅENDE ANALYS OCH INTYG.

NORRKÖPING,
Lithografiska Aktie-Bolaget,
1897.

ANALYS

af

KAFVELTORPS GARKOPPAR.

Koppar	98,620 procent.
Guld	0,005 »
Silfver	0,061 »
Tenn	knappt spår —
Antimon	» » —
Bly	0,714 »
Jern	0,036 »
Arsenik	knappt spår —
Fosfor	spår —
Svafvel	0,022 »
Kobolt	} knappt spår —
Nickel	
Mangan	
Zink	
Syre beräknadt af förlusten	0,542 »
100,000 procent.	

Bergsskolan, Stockholm den 27 September 1879.

Adolf Tamm.

INTYG

om

KAFVELTORPS GARKOPPAR.

På begäran få vi härmed intyga, att under en längre tid förnämligast Garkoppar från Kafveltors Kopparverk användes i härvarande metallgjuteri och att vi funnit denna koppar vara af utmärkt beskaffenhet, i det med densamma framställes ett tätt, blåsritt och lättarbetadt gjutgods. Då nämnde koppar, såsom varande ovanligt ren och lemnande ringa afbränning, är den bästa vi känna, ämna vi fortsätta att använda den, förutsatt att den fortfarande varder lika god som hittills. Göteborg den 22 Maj 1877.

Göteborgs Mek. Verkstads Aktiebolag,

James Keiller.

Kafveltorps Aktiebolag.

Nya Kopparberget.

Alldenstund Garkoppar af Eder tillverkning på sednare tiden varit nästan uteslutande använd vid härvarande metallgjuteri, så får jag härmed, på begäran, om densamma afgifva följande intyg:

Denna koppar har visat sig fri från alla oarter, samt särdeles passande för metallgjutgods, enär detta blifver jemnt och tätt samt helt och hållet fritt från blåsor, i följd deraf blir gjutgodset tjenligt och lätt för att vidare bearbeta. — Motala Mek. Verkstad den 11 April 1877.

Joh. Uhr,

Verkmästare i Jern- och Metallgjuterierna.

Härmed intygas att Kafveltorps Aktiebolag har under flera års tid åt mig levererat Garkoppar. Under denna tid har jag funnit den ega följande egenskaper: att i legeringar gifva en god röd metall och messing samt vid användandet till statygjutning en god brons erhållits, tillika med vacker färg och blåsfritt gjutgods. — Stockholm den 12 Mars 1878.

W. Wiklund.

Sedan länge användes till fullkomlig belåtenhet i härvarande metallgjuteri Garkoppar från Kafveltorps Kopparverk, hvilken koppar visat sig vara särdeles ren, fri från oarter och i öfrigt af utmärkt beskaffenhet, så att ett tätt gjutgods utan blåsor och lätt att arbeta deraf frambringas, hvilket härmed intygas. — Jonsered den 12 September 1881.

John Nilson,

Verkmästare vid Jonsereds Fabrikers
Mek. Verkstad och Gjuteri.

INTYG

om

KAFVELTORPS RAFFINADBLY.

Kafveltorps Aktiebolag har under åren 1880 och 1881 till Mariebergs Ammunitions-Fabrik levererat så kalladt "Kafveltorps Raffinadbly." Denna blysort, som vid fabriken hufvudsakligen blifvit använd för tillverkning af gevärskulor, såväl af endast bly som ock legerade med tenn, äfvensom för gjutningar i förening med tenn eller antimon, har derunder visat sig vara af god beskaffenhet och lika användbar som förut härstädes begagnade utländska blysorter, hvilket härmed på begäran intygas.

Marieberg den 29 December 1881.

A. G. Wallin,

Ingeniör och Verkmästare vid Mariebergs
Ammunitions-Fabrik.

Rudolf Lysholm,

Styresman för Mariebergs Ammunitions-
Fabrik.

Att det från Kafveltorps Aktiebolag erhållna raffinerade bly, som vi för vår tillverkning af hagel använt, befunnits vara mycket rent och i allo en god produkt, få vi på begäran härmed intyga.

Guldsmedshyttan 19 Juli 1880.

Skröder & Arpi.

Undertecknad, som vid min Hagelfabrik provvat och begagnat Kafveltorps Raffinadbly, har funnit detta bly vara synnerligen rent och godt, hvarjemte de erhållna haglen blifvit mycket vackra.

Sundets Hagelfabrik, Ställdalen den 15 Mars 1880.

F. G. Hedberg,

Fabrikant.
Förut i 17 år Verkmästare vid Guidamedshytte
Bly- och Silfververk.

Undertecknad, som för min hageltillverkning användt några hundra centner af det vid Kafveltorp tillverkade Raffinadbly, får härmed på begäran intyga, att detta bly är utmärkt rent och till sin beskaffenhet fullt ut lika godt som det i handeln förekommande bästa engelska bly.

Bångbro den 31 Augusti 1880.

J. O. Carlberg,

Professor.

På begäran har jag provvat en tacka Raffinadbly af Kafveltorps tillverkning i ändamål att få utrönt huruvida detta bly vore lika fördelaktigt till anbringande af glasyr å kakel som det vanliga engelska blyet; och har detta prof utfallit så, att jag funnit förenämnda Kafveltorps bly till berörda ändamål fullkomligt lika godt som det bästa engelska, och är det i afseende å askning lika tjenligt, hvilket jag härmed intygar.

Göteborg den 12 Augusti 1881.

S. J. Lindqvist,

Verkmästare vid Ringörska Fabriken.

Härmed intygas, att jag efter verkstältd noggrant prof funnit att Kafveltorps Raffinadbly ej allenast är fullkomligt lika fördelaktigt till hvit glasyr som det bästa engelska eller märket W. B., utan till och med öfverträffar detsamma i så fall att glasyren blifver hvitare.

Med allt skäl kan jag derföre till herrar kakelfabrikanter högeligen rekommendera denna utmärkta inhemska produkt.

Örebro & Alsnäs den 12 Okt. 1882.

Eric Larsson,

Kakelugnsmakare.

Att vid Göteborgs Gasverk under sednare tiden till gasledningar blifvit användt Raffinadbly från Kafveltorp och att detta bly tillfölje af sin mjukhet är särdeles godt, får jag härmed intyga.

Göteborg den 21 December 1882,

J. v. Harbou,

Gasverksdirektör.

På begäran får jag härmed intyga, att Kafveltorps Raffinadbly blifvit användt vid härvarande vattenledning för tätning af rör och att detsamma befunnits för ändamålet fullt lämpligt. — Göteborg den 23 December 1882.

J. G. Richert,

Major vid Väg- och Vattenbyggnads-Corpsen.
Vattenledningens Öfveringenjör.

Undertecknad har provvat Kafveltorps bly och funnit det lika bra som W. Blacket till hvit glasyr. — Stockholm den 21 Februari 1883.

Alfred Sundberg,

Verkmästare vid C. A. Pettersson & C:os Kakelugnsfabrik.